

Capalac Holz-Imprägniergrund

Bezbarwny środek impregnująco-gruntujący, przeznaczony do powierzchni zewnętrznych. Biologiczna ochrona drewna.

Opis produktu

Zastosowanie:

Środek impregnująco-gruntujący do drewna zapobiegający rozwojowi grzybów niszczących drewno (powodujących przebarwienia). Działa wzmacniająco na drewno. Przeznaczony do okien, drzwi zewnętrznych, odeskowań, płyt wiórowych, płotów, domów z bali itp.

Środek gruntujący Capalac Holz-Imprägniergrund służy do ochrony nie pracującego statycznie, nie mającego kontaktu z ziemią drewna na zewnątrz przed butnieniem i sinicą, zgodnie z zapisami normy DIN 68 800 cz.3

Właściwości:

- Krótki czas wysychania.
- Regulacja wilgotności.
- Doskonale wnika w podłoże.
- Zwiększanie przyczepności kolejnych powłok malarskich.

Baza materiałowa:

Niskoaromatyczna żywica alkidowa.

Zgodnie z Dyrektywą UE wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/f) wynoszą: 700 g/l (od 1.1.2007) oraz 700 (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 700 g/l LZO.

Gęstość:

Ok. 0,85 g/cm³ zależnie od koloru.

Barwa:

Środek bezbarwny

Wskazówki bezpieczeństwa:

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Nie wdychać pary i rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Zawiera: Propikonalol (PN), 2-oksym butanonu – może wywoływać reakcje alergiczne.

Dalsze informacje: patrz Karta Charakterystyki.



Opakowania:

1,0 L; 2,5 L; 10 L

Uwagi ogólne:

Capalac Holz-Imprägniergrund zawiera biocydy chroniące drewno przed rozwojem niszczących i przebarwiających drewno grzybów. Środek należy stosować zawsze zgodnie z instrukcją stosowania, może on być stosowany wyłącznie w miejscach zgodnych z jego przeznaczeniem.

Natryskiwanie możliwe jest tylko w specjalnych przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach wyposażonych w odpowiedni odciąg i wentylację. Stosowanie niezgodne z instrukcją może prowadzić do narażenia zdrowia oraz środowiska. Środka nie wolno stosować w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych.

Nie stosować na drewnie które (ze względu na swoje zastosowanie) będzie miało bezpośredni kontakt z żywnością, paszami lub roślinnością. Nie stosować na drewnie przeznaczonym do budowy uli dla pszczoł itp. Dalsze informacje: patrz Karta Charakterystyki.

Składowanie:

W pomieszczeniach chłodnych. Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Usuwanie odpadów:

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak stare lakiery.

Sposób użycia

Odpowiednie podłoża:

Nie powlekane, chłonne powierzchnie drewniane.

Podłoże winno być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać średnio 12% dla drewna liściastego i 15% dla drewna iglastego.

Capalac Holz-Imprägniergrund może być stosowany tylko tam, gdzie zabezpieczenie drewna jest wymagane. Należy przestrzegać przepisów (wytycznych) dotyczących zabezpieczenia konstrukcji drewnianych.

Przygotowanie podłoża:

- *nowe elementy drewniane*

Powierzchnie drewniane przeszlirować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. Złagodzić ostre krawędzie.

- *stare nie powlekane elementy drewniane*

Zszarzałe, zniszczone warstwy wierzchnie zeszlifować aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna. Dokładnie oczyścić. Złagodzić ostre krawędzie.

Nakładanie:

Capalac Holz-Imprägniergrund należy nakładać pędzlem lub wałkiem. Przed użyciem dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć środkiem Kunstharz Verdunner.

Zaleca się nakładanie płaskim pędzlem zgodnie z kierunkiem przebiegu włókien drewna. Nakładać obficie i natychmiast rozprowadzać tak, aby na powierzchni nie pozostał środek impregnujący, który nie wniknął w głąb drewna.

Zanurzanie:

Wykonywać w materiale nie rozcieńczonym.

Natryskiwanie:

Środka Capalac Holz-Imprägniergrund nie wolno natryskiwać.

Zużycie:

Ok. 70 - 100 ml/m² na jedną warstwę w zależności od chłonności drewna.

W celu zapewnienia działania ochronnego należy przestrzegać podanych ilości zużycia!

Dokładne zużycie ustalić na podstawie próby bezpośrednio na obiekcie.

Temperatura obróbki:

+5°C minimalna temperatura podłoża, otoczenia i materiału.

Czyszczenie narzędzi:

Po użyciu narzędzia czyścić benzyną lakową.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Tel. (22) 544 20 40

Fax (22) 544 20 41

techniczny@caparol.com.pl

Budowa powłok:

Podłoże	Zastosowanie	Przygotowanie podłoża	Impregnacja	Gruntowanie	Warstwa pośrednia	Warstwa wierzchnia
Drewno	Zewnątrz	BFS Nr 18	Capalac Holz-Imprägniergrund lub Capadur ImprägnierLasur, bezbarwana	Capalac Vorlack, Capalac BaseTop lub Capalac Venti	Capalac Vorlack ¹⁾ , Capalac BaseTop lub Capalac Venti	Lakiery Capalac białe lub barwne Capalac BaseTop lub Capalac Venti

¹⁾ Na drewnie wymiarowym zgodnie z BFS Nr 18 należy nanieść podwójną warstwę pośrednią.

Techniczna karta informacyjna Nr 025. Stan: maj 2007

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o.; ul. Baletowa 5C; PL – 02-867 Warszawa; tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41; internet: www.caparol.com.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH; Roßdörfer Straße 50; D – 64372 Ober Ramstadt; tel. +49 6154 71-0; faks +49 6154 711391; internet: www.caparol.de

