



# Histolith Trass-Kalkputz

Wapienny tynk zewnętrzny i wewnętrzny z dodatkiem trasu Suevit

## Opis produktu

Zastosowanie:	Jako tynk zewnętrzny i wewnętrzny na murach i stropach.
Właściwości:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uziarnienie 0-4 mm</li> <li>- Wytrzymałość na ściskanie <math>&gt;2,0 \text{ N/mm}^2</math></li> <li>- Współczynnik oporu dyfuzyjnego <math>\mu</math> około 10</li> <li>- Mrozoodporny</li> <li>- Przystosowany do obróbki ręcznej i mechanicznej</li> </ul>
Skład:	Wapno trasowe, wypełniacze mineralne według PN EN 13139.
Wielkość opakowań:	Worek 30 kg, silos na zapytanie.
Barwa:	Jasno brązowa
Składowanie:	W pomieszczeniach suchych na drewnianych rusztach (paletach). Chronić przed wilgocią. Trwałość min. 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt zawiera dodatki redukujące zawartość rozpuszczalnego chromu. Gwarantowany okres redukcji chromu przy prawidłowym składowaniu 12 m-cy.

## Sposób użycia

Odpowiednie podłoża:	Typowe podłoża budowlane przeznaczone do tynkowania. Nie nadaje się do wilgotnych, zasolonych murów, w takich przypadkach stosować tynki renowacyjne.
Przygotowanie podłoża:	Podłoże musi być czyste, suche, zwarte, nośne i niezmożone, wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Tynk podkładowy musi być dobrze związany i zmatowiony. Podłoże dokładnie oczyścić. Podłoża chłonne wstępnie zwilżyć (do stanu matowo-wilgotnego). Nanieść obrzutkę Histolith Trass Vorspritz i pozostawić do całkowitego związania (wyschnięcia do jasnego koloru).
Przygotowanie materiału:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nakładać ręcznie lub maszynowo.</li> <li>- Zapotrzebowanie wody: około 7 l/worek</li> <li>- Czas obróbki: około 120 minut</li> </ul>
Sposób nakładania:	<p>Tynk nanieść na przygotowane podłoże na grubość 15-20 mm, przetrzeć na ostro po wstępnym związaniu. Po odpowiednio długim czasie schnięcia, można nałożyć drugą warstwę tynku z tego samego materiału. Średnia grubość warstwy musi wynosić na zewnątrz 20 mm (minimalna dopuszczalna 15 mm) i wewnątrz 15 mm (dopuszczalna minimalna wynosi 10 mm).</p> <p>W przypadku konieczności wykonania sfilcowanej powierzchni, można po odpowiedni długim czasie schnięcia nanieść szpachle Histolith Feinputz lub Histolith Renovierspachtel i wykonać filcowanie powierzchni.</p>
Układ warstw:	Przy stosowaniu na zewnątrz konieczne jest malowanie. Należy stosować wyłącznie farby o wysokiej przepuszczalności pary wodnej. Zaleca się stosowanie farb Histolith: dyspersyjno-silikatowych (Histolith Dispersionssilikatfarben) lub wapiennych (Histolith Kalkfarben).



Zużycie:	Okolo 1,4 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm grubości warstwy. Dokładne wartości należy ustalić na powierzchni próbnej.
Minimalna temperatura użycia:	≥5 °C (otoczenia, podłoża i materiału). Nie prowadzić prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas deszcz lub w silnym wietrze, lub powierzchnię odpowiednio ostonić.  Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5 °C. Prac nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy. Powyższe warunki należy utrzymać przez okres min. 48 godzin od momentu nałożenia masy tynkarskiej. Zachować szczególną ostrożność w przypadku spodziewanych nocnych przymrozków!
Czas schnięcia	Przerwa technologiczna przed kolejnym cyklem roboczym wynosi 1 dzień na każdy 1 mm grubości warstwy. W trakcie schnięcia należy chronić powierzchnie przed zbyt szybkim wysychaniem.
Czyszczenie narzędzi:	Wodą natychmiast po użyciu.

## Informacje dodatkowe

**Wskazówki bezpieczeństwa:** Działa drażniąco na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki.

**Utylizacja:** Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do utylizacji. Utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Tel. 22 544 20 40  
Fax 22 544 20 41  
[techniczny@caparol.pl](mailto:techniczny@caparol.pl)

### Karta informacyjno-techniczna nr 1046, stan na październik 2010.

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o.; ul. Baletowa 5C; PL – 02-867 Warszawa; tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41; internet: [www.caparol.pl](http://www.caparol.pl)  
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH; Roßdörfer Straße 50; D – 64372 Ober Ramstadt; tel. +49 6154 71-0; faks +49 6154 711391; internet: [www.caparol.de](http://www.caparol.de)